



SUPERKAMOS MAKULATŪROS KOKYBINIAI REIKALAVIMAI

Makulatūros rūšis pagal EN 643:2014 (E)	Parametrai (%)		
	Drėgnumas	Ne popieriaus komponentai, %	Viso nepageidautinos medžiagos, %
Paprastos rūšys			
<i>1.02 įvairių rūšių popieriaus ir kartono mišinys, kuriame ne daugiau kaip 40% laikraščių ir žurnalų</i>	max 10	max 1.5	max 2,5
<i>1.05 naudotos gofruotojo kartono dėžės ir lakštai</i>	max 10	max 1,5	max 2,5
Kraft rūšys			
<i>4.01 nenaudoto gofruoto kartono atraišos</i>	max 10	max 0,25	max 0,5

Makulatūros sudėtyje neturi būti:

- ne popieriaus kilmės priemaišų pagal EN 643:2014: metalo, plastmasės, stiklo, tekstilės, medienos, smėlio, statybinių ir sintetinių medžiagų, sintetinio popieriaus;
- popieriaus ir kartono, netinkamo perdirbimui: popieriaus ir kartono padengto plėvelė, laku, tekstile, folija, parafinu, bitumu, guma;
- užteršto cheminėmis ar pavojingomis medžiagomis;
- riebaluoto, metalizuoto, švitrinio popieriaus, popierinių ir kartoninių maišų skirtų maisto, statybinėms ir cheminėms medžiagoms, knygų kartoninių viršelių, knygų nugarėlių impregnuotų klijais, etikečių, kartoninių tūtų;
- supuvusio, supelijusio, apdegusio popieriaus;
- intensyviai dažyto popieriaus (juoda, žalia, raudona ir kt., išskyrus balta spalva);
- popierinių kiaušinių dėklų.