

FLIUTINGO LCM1 KOKYBINIAI RODIKLIAI

	Rodiklio pavadinimas	Mat. Vnt.	Norma										Bandymo metodas
			100	105	110	120	125	135	140	150	160	175	
1	Gramatūra, ±3%	g/m ²	100	105	110	120	125	135	140	150	160	175	ISO 536
2	Gofruoto pavyzdžio atsparumas plokštuminiam gniuždymui (CMT 30)	N											ISO 7263
	- vidutinė vertė		155	170	210	230	250	270	280	290	300	310	
	- minimali vertė		130	150	180	200	220	240	250	260	270	280	
3	Atsparumas trumpos juostelės gniuždymui skersine kryptimi (SCT-CD), vidutinė vertė ne mažiau	kN/m	1,55	1,62	1,70	1,86	1,94	2,09	2,17	2,32	2,48	2,71	ISO 9895
4	Paviršinis vandens įgeriamumas (abiejų pusių vidutinė vertė) pagal Cobb30	g/m ²	70-120										ISO 535
4	Drėgmė	%	7,5										ISO 287
	Nukrypimai išilgine kryptimi, nuo nominalios vertės		±1,5										
	Nukrypimai skersine kryptimi, nuo vidutinės vertės		±1,0										

Bandiniai kondicionuojami pagal ISO 187 reikalavimus, esant (50±2) % santykinei drėgmei ir (23±1)°C temperatūrai.