

LITLAINERIO TLK KOKYBINIAI RODIKLIAI

	Rodiklio pavadinimas	Mat. vnt.	Norma						Bandymo metodas
			125	135	140	150	160	170	
1	Gramatūra, ± 3%	g/m ²	125	135	140	150	160	170	ISO 536
2	Atsparumo riba perspaudimui	kPa							ISO 2759
	- vidutinė		350	380	390	420	440	450	
	- minimali		320	350	360	390	410	420	
3	Atsparumas trumpos juostelės gniuždymui išilgine kryptimi SCT (MD), vidutinė vertė ne mažiau	kN/m	2,85	3,15	3,3	3,5	3,7	3,8	ISO 9895
4	Jėga, gniuždanti kartono žiedą išilgine kryptimi RCT (MD), vidutinė vertė ne mažiau	kN/m	0,95	1,10	1,15	1,30	1,50	1,60	ISO 12192
5	Vandens įgeriamumo vidutinė viršutinio ir apatinio sluoksnio vertė pagal Cobb60, ne daugiau:	g/m ²	50						ISO 535
6	Drėgmė, ±1,0%	%	7,0						ISO 287

Bandiniai kondicionuojami pagal ISO 187 reikalavimus, esant (50±2) % santykinei drėgmei ir (23±1)°C temperatūrai.